

# ALEXIA

## Scheda Tecnica

**Descrizione:** ALEXIA è una idropittura murale opaca-vellutata per interni a base di una resina vinilversatica in emulsione, in quantità tale da conferire lavabilità e al contempo traspirabilità al supporto, lasciando così fuoriuscire l'eventuale umidità dallo stesso. La resina, il biossido di titanio e le cariche selezionate e bianchissime che lo compongono, conferiscono ad ALEXIA ottima copertura e bianchezza, grande pennellabilità e distensione, buona resistenza al lavaggio.

**Campo d'impiego:** Qualsiasi supporto murale all'interno, sia esso ad intonaco, gesso o cartongesso.

**Confezioni:** 16 – 12,5 – 5 – 2,5 – 0,750 L

**Colori disponibili:** Bianco – Può essere tinto per tinte chiare con i tradizionali coloranti, per tinte intense con DANUBIO tinte basi

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1620±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropico	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	65% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	3 ÷ 4 m <sup>2</sup> /L con 2 mani
Diluizione	Con acqua – 1 mano 30 – 40% - 2 mano 15 – 20%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Spruzzo (airless)
Lavaggio attrezzi	Con acqua

### Modalità

**di applicazione:** Il supporto deve essere asciutto, pulito, eventualmente spolverato, privo di oli e grassi.

*Muri interni nuovi:*

Dopo pulizia, applicare 1 mano di ALEXIA diluita al 30-40% successivamente 1-2 mani di ALEXIA diluita al 15-20%.

*Muri interni già pitturati:*

Se sono in buono stato, dopo pulizia, applicare 1-2 mani di ALEXIA diluita come da specifiche. Se, pur essendo in buono stato, si ritiene di essere in presenza di pitture di scarsa qualità, applicare 1 mano di SOLIDEX, isolante all'acqua, diluito al 500 -800% con acqua, infine applicare 1-2 mani di ALEXIA diluita come da specifiche. Se vi sono parti in fase di distacco, asportarle tramite raschiatura e spazzolatura, se vi sono imperfezioni livellare con ROVISTUK, stucco per rasature. Applicare 1-2 mani di ALEXIA come da specifiche.

**N.B.:** Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.