

ANIENTOL

Scheda Tecnica

Descrizione: Anientol è una soluzione acquosa di prodotti fungicidi, dotato di elevato potere antimuffa ad effetto immediato di neutralizzazione.

Campo d'impiego: Su tutte le pareti con presenza di muffe, alghe e licheni.

Confezioni: 5 – 1 L

Colori disponibili: Incolore.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Liquido incolore	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1020±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Non classificabile	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	1,5% ± 0,1%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	10 ÷ 15 m ² /L per mano
Diluizione	Pronto all' uso
Essiccazione	4 – 5 ore devono intercorrere fra mano e mano
Applicazione	A pennello
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità

di applicazione: Le superfici attaccate da muffe vanno trattate con 1-2 mani abbondanti di Anientol distanziate di 4-5 ore una dall'altra. Il giorno successivo si asportano, previa spazzolatura, i microrganismi morti ed il nero da essi provocati, si può quindi passare alla successiva pitturazione con i seguenti prodotti:

- Applicare 1-2 mani di Polycyt oppure Previntone, pitture traspiranti FARP a forte potere antimuffa, diluendo la 1^a mano al 30%, la 2^a mano con il 15-20% di acqua.
- Applicare Farpiù pittura lavabile acrilica autodilatante antimuffa diluendo con acqua: 1^a mano 25%, 2^a mano 10-15%.
- Applicare New Isola pittura murale anticondensa antimuffa diluendo la 1^a mano al 20-25%, la 2^a mano al 10-15% con acqua.
- Usando un idropittura per interni FARP, aggiungendo alla stessa il nostro HAN2, additivo antimuffa, nel seguente rapporto: 5 L idropittura / 0,250 L HAN2.
- Usando una idropittura additivata con antialghe per esterni FARP secondo i cicli di verniciatura indicati per le superfici esterne.

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.