

BADOERA

“marmorino naturale”

Scheda Tecnica

Descrizione: E' un rivestimento minerale a base di grassello di calce a lunga stagionatura, polveri di marmo finissime e selezionate, è additivato con rinforzanti acrilici e derivati cellulósici (in qualità minore del 4%) sapientemente dosati.

Si presenta in pasta pronta all'uso per interno ed esterno, l'effetto decorativo finale sarà liscio-satinato ad effetto marmo. Per i colorati vengono usati essenzialmente biossido di titanio ed ossidi di ferro.

BADOERA “Marmorino” conferisce le seguenti caratteristiche:

- elevato ancoraggio al supporto
- massima traspirabilità
- resistenza alla luce dei colori
- resistente alle aggressioni acide ed alcaline atmosferiche
- ostacola fortemente la formazione di muffe
- non è dannoso per l'uomo e l'ambiente.

Campo d'impiego: Esclusivamente su intonaci grezzi nuovi o portati a nuovo tramite l'eliminazione completa dalle vecchie pitture

Confezioni: 25 – 8 kg il bianco
25 kg i colorati

Colori disponibili: Bianco -12 tinte di cartella

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	A peso	Non classificabile
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Permeabilità al vapore acqueo (SD)	0,06 m	Rif. UNI EN ISO 7783-2:2001
Residuo secco	80% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	1kg / m ² ca.
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione	Asciutto al tatto 1 - 2 ore – Sovrapplicabile dopo 12 ore
Applicazione	Con spatola inox, meglio con i bordi arrotondati
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità

di applicazione: Il supporto deve essere asciutto, pulito, eventualmente spolverato, privo di oli o grassi. Se il supporto è particolarmente debole e sfarinante, è consigliabile l'applicazione di 1 mano di CONSOLIDANTE ACRILICO per calce (acrilico compatibile con la calce, ad alta traspirazione), diluito 1 parte con 4-6 parti d'acqua. Dopo 12 ore applicare 1 mano avendo cura di preparare una superficie piana priva di avvallamenti. Allo stesso modo applicare dopo 12 ore una seconda mano. Quando è asciutta la seconda mano con la stessa spatola inox dare la 3 mano di finitura utilizzando poco prodotto esercitando una buona pressione sulla spatola, così da ottenere la lucidatura.

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.