

### Scheda Tecnica

**Descrizione:** Dopo qualche decennio di disuso, sostituiti da pitture a formulazione sintetica, i prodotti alla calce riscoprono oggi notevole favore, soprattutto per la loro natura ecologica, per l'economicità della materia prima, per l'elasticità che permette di seguire i movimenti della muratura senza fessurare o distaccarsi. La composizione chimica, compatibile con quella del supporto al quale si lega intimamente, dà luogo ad un unico corpo di elevata permeabilità al vapore acqueo, mantenendo la traspirabilità della struttura muraria ed impedendo lo sviluppo di condense, muffe, colonie batteriche. L'elevata alcalinità garantisce che il prodotto sia imputrescibile. Le tinte alla calce conferiscono alle superfici esterne effetti estetici di semitrasparenza e semicoprenza, di velatura morbida e disuniforme, ricreando "l'effetto antico". Tutto questo è BADOERA "la pittura a calce". Inoltre è additivata con rinforzanti acrilici e derivati cellulósici non saponificabili (compatibili e resistenti all'alcalinità della calce), in quantità minore del 4%, sapientemente dosati risultando così essere resistente agli odierni aggressivi atmosferici. BADOERA si autoconsuma uniformemente nel tempo e si applica solo ed unicamente su intonaco grezzo.

**Campo d'impiego:** Esclusivamente su intonaci grezzi o portati a grezzo – mai su vecchie pitture sintetiche.

**Confezioni:** 25 – 8 kg il bianco  
25 kg i colorati

**Colori disponibili:** 20 tinte di cartella – 315 tinte di campionario contraddistinte dal simbolo

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1470±30 gr/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	55% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	4 ÷ 5 m <sup>2</sup> /L con 2 mani
Diluizione	Con acqua - Prime 2 mani diluite al 30-40% - 3 mano al 20-25%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1 ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo
Lavaggio attrezzi	Con acqua

**Modalità**

**di applicazione:** Il supporto deve essere ad intonaco grezzo asciutto, pulito, eventualmente spolverato, privo di oli o grassi. Applicare BADOERA "la pittura a calce" in 2-3 mani diluita come da specifiche.

**N.B.:** Applicare a temperature superiori a +5° C, non oltre i +30° C, su superfici non esposte al sole o al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.