

Scheda Tecnica

Descrizione: E' un rivestimento minerale a base di grassello di calce a lunga stagionatura e polveri di marmo fini selezionate, è additivato con rinforzanti acrilici e derivati cellulosici non saponificabili (compatibili e resistenti all'alcalinità della calce), in quantità minore del 4%, sapientemente dosati.
Si presenta in pasta pronta all'uso per interni per un'ottima decorazione di finitura liscio-satinata ad effetto marmo con effetti chiari-scuri.
Il grassello di calce possiede le seguenti caratteristiche:

- massima traspirabilità
- resistente alle aggressioni acide ed alcaline atmosferiche
- elevato ancoraggio al supporto
- ostacola fortemente la formazione di muffe
- non è dannoso per l'uomo e l'ambiente.

Campo d'impiego: Esclusivamente su intonaci civili nuovi o tirati a nuovo tramite l'eliminazione completa dalle vecchie pitture

Confezioni: 25 – 8 kg il bianco
25 kg i colorati

Colori disponibili: Bianco -12 tinte di cartella

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	A peso	Non classificabile
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	80% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	1 kg / m ² ca.
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione	Asciutto al tatto 1 - 2 ore – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Con spatola inox, meglio con i bordi arrotondati
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità di applicazione: Il supporto deve essere asciutto, pulito, eventualmente spolverato, privo di oli o grassi.
Se il supporto è particolarmente debole e sfarinante, è consigliabile l'applicazione di 1 mano di CONSOLIDANTE ACRILICO per calce diluito 1 parte con 4-6 parti d'acqua. Grassello di calce va applicato in più passate, distanziate di 24 ore una dall'altra fino al raggiungimento dello spessore della sabbia dell'intonaco. Per ultimare l'effetto esercitare, nell'ultima passata, una buona pressione sulla spatola inox in modo di ottenere la finitura liscio-satinata con effetti chiari-scuri rigati dovuti alla punta della sabbia dell'intonaco emergente.

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.