

Scheda Tecnica

Descrizione: BRIO è una idropittura murale opaca-vellutata per interni a base di una resina vinil-versatatica in emulsione, in quantità tale da conferire lavabilità e nel contempo traspirabilità al supporto lasciando fuoriuscire l'eventuale umidità dallo stesso. La resina, il biossido di titanio e le cariche selezionate e bianchissime che lo compongono, conferiscono a BRIO ottima copertura e bianchezza, grande pennellabilità e distensione, buona resistenza al lavaggio.

Campo d'impiego: Qualsiasi supporto murale all'interno, sia esso ad intonaco, gesso o cartongesso.

Confezioni: 16 - 12,5 - 5 - 2,5 - 0,750 L

Colori disponibili: Bianco – Può essere tinto per tinte chiare con i tradizionali coloranti universali.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | SPECIFICHE | METODO DI PROVA / STRUMENTO |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| Aspetto | Denso colorato | Metodo Farp IL-01 – Visivo |
| Peso specifico | 1620±30 g/L | Metodo Farp IL-01 – Picnometro |
| Viscosità | Tixotropico | Metodo Farp IL-01 – Visiva |
| Residuo secco | 65% ± 2% | In peso sulla formula |

| CARATTERISTICHE APPLICATIVE | SPECIFICHE |
|-----------------------------|--|
| Resa | 3 ÷ 4 m ² /L con 2 mani |
| Diluizione | Con acqua – 1 mano 30 – 40% - 2 mano 15 – 20% |
| Essiccazione | Asciutto al tatto 1ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore |
| Applicazione | Pennello – Rullo – Spruzzo (airless) |
| Lavaggio attrezzi | Con acqua |

Modalità

di applicazione: Il supporto deve essere asciutto, pulito, eventualmente spolverato, privo di oli e grassi.

Muri interni nuovi:

Dopo pulizia, applicare 1 mano di BRIO diluito al 30-40% successivamente 1-2 mani di BRIO diluito al 15-20%.

Muri interni già pitturati:

Se sono in buono stato, dopo pulizia, applicare 1-2 mani di BRIO diluito come da specifiche. Se pur essendo in buono stato, si ritiene di essere in presenza di pitture di scarsa qualità, applicare 1 mano di SOLIDEX, isolante all'acqua, diluito al 500-800% con acqua, infine applicare 1-2 mani di BRIO diluito come da specifiche. Se vi sono parti in fase di distacco, asportarle tramite raschiatura e spazzolatura, se vi sono imperfezioni livellare con ROVISTUK, stucco per rasature. Applicare 1-2 mani di BRIO come da specifiche.

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.