

CA' D'ORO

Scheda Tecnica

Descrizione: CA' D'ORO è una idropittura a base di resine stirolo-acriliche elastiche, di un'alta percentuale di biossido di titanio, cariche lamellari, carbonati di calcio finissimi pretrattati idrorepellenti.
CA' D'ORO permette di risolvere il problema di intonaci che presentano cavillature o piccole crepe, è superlavabile, dotata di grande dilatazione e facilità di applicazione. Ha una grandissima resistenza agli agenti atmosferici e decora le pareti con pregevole effetto estetico satinato.
CA' D'ORO è formulata con uno speciale additivo antialghe-antimuschio, per cui è particolarmente idonea in ambienti in cui la flora può attecchire sui muri. Nella pitturazione di una facciata già aggredita da alghe e muschio, è di grande importanza la pulizia di preparazione, che prevede lavaggio con idropulitrice e successiva disinfestazione con ANIENTOL, disinfestante biocida. Se si esegue una cattiva pulizia, si possono avere in breve tempo riaffioramenti di macchie.

Campo d'impiego: Viene usata all'esterno su muri vecchi e nuovi, ovunque siano presenti cavillature, piccole crepe, alghe, muschio, previa adeguata preparazione del supporto. Ideale su muri interni per ottenere un pregevole effetto satinato.

Confezioni: 16 L

Colori disponibili: Bianco – 720 tinte di cartella – 240 tinte di mazzetta.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1390±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropico	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	57% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	4 ÷ 5 m ² /L con 2 mani
Diluizione	Con acqua – 1 mano 15 – 20% - 2 mano 10 – 15%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Spruzzo
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità

di applicazione: I supporti devono essere asciutti, puliti, eventualmente spazzolati, privi di oli e grassi.

*Muri nuovi
all'interno:*

E' consigliabile l'applicazione di 1 mano di SOLIDEX, isolante murale, diluito 1:4 con acqua, indi l'applicazione di 2-3 mani di CA'D'ORO diluito come da specifiche (essendo additivato con antialghe CA'D'ORO funziona anche come antimuffa).

*Muri già pitturati
all'interno:*

Se le pitture sono in buono stato, eseguire lo stesso ciclo applicativo del caso precedente. Se le vecchie pitture presentano parti in fase di distacco, queste vanno asportate tramite raschiatura e spazzolatura; livellare le imperfezioni con ROVISTUK, stucco murale, e per finire eseguire lo stesso ciclo del caso precedente.

*Muri nuovi
all'esterno:*

Se in buono stato, si applica 1 mano di CA'D'ORO diluita al 35-40% come isolante, indi 2 mani dello stesso prodotto diluito come da specifiche, se vi sono crepe o fori, stuccare con IDEALSTUK, stucco al quarzo, applicare 1 mano di ISOLPRIMER, fissativo trasparente alla piolite, diluito al 100% con diluente DS 83, infine 2 mani di CA'D'ORO diluito come da specifiche.

Muri già pitturati

all'esterno: Se le vecchie pitture sono in buono stato, applicare ISOLPRIMER 1 mano e CA'D'ORO 2 mani come nel caso precedente, se vi sono parti in fase di distacco, asportarle tramite raschiatura e spazzolatura, livellare con IDEALSTUK, indi applicare ISOLPRIMER e CA'D'ORO come nel caso precedente.

*Muri nuovi o già
pitturati con*

alghe e muschio: Procedere con un accurato lavaggio del supporto tramite idropulitrice; a muro asciutto impregnare la superficie con il nostro ANIENTOL, disinfettante biocida, lasciandolo agire per 24 ore affinché possa sopprimere tutti i batteri ancora presenti, infine applicare ISOLPRIMER e CA'D'ORO come nei casi precedenti.

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.