DANUBIO

Scheda Tecnica

Descrizione: DANUBIO è una idropittura a base di resine acriliche finissime e pregiate, alta percentuale di biossido di titanio, filler coprenti, cariche lamellari molto bianche, che garantiscono al prodotto alta copertura e bianchezza, ottima lavabilità e resistenza allo sfarinamento, grande dilatazione e facilità di applicazione. Trova applicazione in finiture di pregio con effetto decorativo opaco-vellutato su supporti all'interno. DANUBIO, per queste sue caratteristiche, è ideale per l'allestimento di stand fieristici.

Campo d'impiego: Qualsiasi supporto murale ad intonaco all'interno, oltre che per supporti in gesso, cartongesso, legno, pannelli per stand fieristici, ecc…

Confezioni: Bianco 16 - 5 - 2,5 - 0,750 L Colori tinte basi 5 – 0,750 L Colorati 16 – 5 – 2,5 L

Colori disponibili: Bianco – 10 tinte basi – 720 tinte di campionario – Sistema Tintometrico.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1520±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropico	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	64% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	4 ÷ 6 m^2/L con 2 mani
Diluizione	Con acqua – 1 mano 30 – 40% - 2 mano 15 – 20%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Spruzzo (airless)
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità di applicazione: Il supporti devono essere asciutti, puliti, eventualmente spazzolati, privi di oli e grassi.

Muri all'interno:
- Su supporti nuovi, dopo pulizia, applicare 1 mano di DANUBIO diluito al 30-40%, successivamente 1-2 mani di DANUBIO diluite al 15-20% distanziate di 24 ore una dall'altra.
- Su vecchie pitture, nell'incertezza sulla qualità delle stesse, è consigliabile l'applicazione di 1 mano di SOLIDEX, isolante all'acqua, diluito 1:5 con acqua, prima dell'applicazione di 1-2 mani di DANUBIO diluito come da specifiche.
- Se le vecchie pitture presentano parti in fase di distacco, vanno eliminate tramite raschiatura e spazzolatura, stuccate le imperfezioni livellando con ROVISTUK, stucco per rasature, indi si applica 1 mano su tutta la superficie di SOLIDEX, opportunamente diluito, per uniformare l'assorbimento del supporto. Infine si applica DANUBIO, 1-2 mani diluito come da specifiche.

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.