

## Idropittura lavabile al quarzo per esterno

### Scheda Tecnica

**Descrizione:** DELTAQUARZ è una idropittura formulata con resine stirolo-acriliche, pigmenti bianchi-colorati coprenti resistenti alla luce ed al viraggio di tinta nel tempo, che conferiscono al prodotto un forte ancoraggio al supporto, resistenza allo sfarinamento, pregevole effetto decorativo. DELTAQUARZ è di facile applicazione, possiede ottima dilatazione e copertura, è buona la resistenza agli agenti chimici ed ossidanti dell'ambiente ed ai fenomeni atmosferici; DELTAQUARZ lascia traspirare il supporto.

**Campo d'impiego:** Intonaci murali all'esterno.

**Confezioni:** Bianco 16 – 12,5 - 5 - 2,5 – 0,750

**Colori disponibili:** Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Pasta colorata	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1570±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	65% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	5 ÷ 7 m <sup>2</sup> /L con 1 mano
Diluizione	Con acqua – 1 mano 25 ÷ 30% - 2 mano 10 ÷ 15%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1 ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo
Lavaggio attrezzi	Con acqua

#### Modalità

**di applicazione:** *Intonaci nuovi:*

Il supporto deve essere pulito, asciutto, eventualmente spazzolato. Applicare 1 mano di FONDO ARZ, isolante coprente al solvente diluito al 60% con diluente ds 83, e quindi 2 mani di DELTAQUARZ diluito come da specifiche applicative.

*Superfici con vecchie pitture:*

Asportare eventuali parti in fase di distacco. Stuccare eventuali imperfezioni con IDEALSTUK, quindi applicare 1 mano di ISOLPRIMER, fissativo trasparente al solvente diluito al 100% con solvente DS 83. Dopo 24 ore applicare 2 mani di DELTAQUARZ.

**N.B.:** Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai + 5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.