

# ECODELTA

## Antiruggine ad acqua ai fosfati di zinco Grigia

### Scheda Tecnica

**Descrizione:** ECODELTA ANTIRUGGINE è formulata con resine acriliche finissime in soluzione acquosa, pigmenti coprenti, con additivi antiruggine e fosfato di zinco, uno speciale pigmento anticorrosivo assolutamente non nocivo sia per l'uomo sia per l'ambiente.

Le proprietà di ECODELTA ANTIRUGGINE sono le seguenti:

- ottima copertura
- grande dilatazione
- elevata aderenza al supporto e potere antigraffio
- buon potere anticorrosivo comparabile a quello delle migliori antiruggini al solvente

**Campo d'impiego:** ECODELTA ANTIRUGGINE va applicata su qualsiasi supporto in ferro, può essere inoltre applicata su lamiera zincata con ottima aderenza, prima della finitura con ECODELTA SMALTO ad acqua.

E' sconsigliabile l'applicazione su supporti grezzi in ghisa per la sua eccessiva porosità; in tal caso applicare i nostri ROVIFER, antiruggini sintetiche in ragia minerale.

**Confezioni:** 16 – 2,5 – 0,750 – 0,375 L

**Colori disponibili:** Grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Liquido colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1320±30 g/L	Metodo Farp IL-01 - Picnometro
Viscosità	300"±40" a 20°C	Metodo Farp IL-01 – Coppa Ford 4
Residuo secco	57% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	7 ÷ 8 m <sup>2</sup> /L con 1 mano
Diluizione	Con acqua – Pennello 4÷6% - Rullo 6÷8% - Spruzzo 10÷15%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo - Spruzzo
Lavaggio attrezzi	Con acqua

**Modalità di applicazione:** Il ferro da proteggere va carteggiato a fondo in presenza di ruggine preesistente, se vi sono tracce di oli o grasso bisogna lavare accuratamente con diluente sintetico o diluente nitro.

*Ferro grezzo:* Dopo pulizia, applicare 2 mani di ECODELTA ANTIRUGGINE e 2 mani di ECODELTA SMALTO lucido o opaco, diluiti come da specifiche applicative

*Ferro verniciato:* Se vi sono tracce di ruggine, dopo l'esecuzione di una accurata carteggiatura, applicare 1 mano di ECODELTA ANTIRUGGINE ed 1-2 mani di ECODELTA SMALTO diluiti come da specifiche.

**N.B.:** Applicare a temperature superiori a + 10°C. Il prodotto teme il gelo, non stoccare in ambienti con temperature inferiori a + 5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.