

ECODELTA

Pittura di fondo per legno ad acqua Bianca

Scheda Tecnica

Descrizione: formulata con speciali resine acriliche finissime in soluzione acquosa, pigmenti coprenti e copigmenti che garantiscono un'ottima pennellabilità e carteggiabilità a secco, ECODELTA PITTURA OPACA è priva di materie prime inquinanti sia per l'ambiente sia per l'uomo, è ottima per la preparazione del fondo di qualsiasi tipo di legno, possedendo un ottimo potere riempitivo che consente di eliminare le imperfezioni e le rugosità del supporto.

Campo d'impiego: viene usata come fondo riempitivo per qualsiasi tipo di legno. Può essere usato come finitura opaca per basamenti murali risultando perfettamente lavabile anche con getti d'acqua.

Confezioni: 16 – 2,5 – 0,750 – 0,375 L

Colori disponibili: Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Liquido colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1300±30 g/L	Metodo Farp IL-01 - Picnometro
Viscosità	300"±40" a 20°C	Metodo Farp IL-01 – Coppa Ford 4
Residuo secco	59% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	8 ÷ 10 m²/L con 1 mano
Diluizione	Con acqua – Pennello 4÷6% - Rullo 6÷8% - Spruzzo 10÷15%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1ora – Carteggiabile e sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo - Spruzzo
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità

di applicazione: Il supporto deve essere asciutto, pulito, eventualmente spazzolato, privo di oli o grassi.

Su legno: Vanno eseguite 2 mani, distanziate di 24 ore una dall'altra, dopo la 1ª mano provvedere a carteggiatura con carta abrasiva media (180–220), per eliminare il pelo sollevato del legno. Il ciclo di verniciatura a finire va eseguito con 2 mani di ECODELTA SMALTO lucido/opaco del colore prescelto.

Su muro grezzo: Dopo pulizia e spazzolatura, applicare 1 mano più diluita (10-15%) avente funzione di preparazione del fondo, infine 2 mani di ECODELTA pittura di fondo.

Su muro pitturato: Se le pitture sono buone e ben ancorate, applicare 1 mano di ECODELTA pittura di fondo diluita al 15% con acqua, ed 1 mano di finitura con lo stesso prodotto.
Se le vecchie pitture sono male ancorate ed in fase di distacco, asportarle completamente, infine ripetere il ciclo applicativo del muro grezzo.

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.