

Scheda Tecnica

Descrizione: E' una vernice monocomponente all'acqua, a base di resine acriliche finissime ed additivi speciali, che conferiscono al prodotto un'elevata elasticità e protezione del legno all'interno, ottima dilatazione e trasparenza, un pregevole effetto brillante per la versione lucida ed un ottimo effetto vellutato per la versione satinata.
ECODELTA VERNICE è rapida di essiccazione, leggermente tixotropica, per cui può essere applicata agevolmente anche su superfici verticali senza colature. E' all'acqua, per cui non è infiammabile e soprattutto è priva di nocività sia per l'applicatore sia per l'ambiente.

Campo d'impiego: Per la finitura di infissi e serramenti in legno all'interno.

Confezioni: 16 – 2,5 – 0,750 – 0,375 L

Colori disponibili: Trasparente lucido e satinato.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso trasparente	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1020±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	45% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	8 ÷ 10 m ² /L con 1 mano
Diluizione	Con acqua – Pennello 3÷5% - A rullo 6÷8% - A spruzzo 10÷15%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1-2 ore – Sopraverniciabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Spruzzo
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità

di applicazione: Il supporto deve essere asciutto e pulito, eventualmente spolverato, privo di oli e grassi.

Legno grezzo: Dopo pulizia, applicare 1 mano di ECODELTA IMPREGNANTE per legno tal quale, dopo 24 ore carteggiare per eliminare il pelo del legno sollevatosi, applicare 1 mano di ECODELTA IMPREGNANTE ulteriore, infine 2 mani di ECODELTA VERNICE LUCIDA O SATINATA diluita come da specifiche. ECODELTA VERNICE può essere applicata su vecchie vernici al solvente o all'acqua, previa pulizia e carteggiatura del supporto.

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.