

ECODELTA

Scheda Tecnica

Descrizione: A base di resine acriliche purissime e pigmenti coprenti, garantisce una protezione durevole nel tempo del supporto, è perfettamente lavabile (anche con detergenti liquidi), è antipolvere, facile nell'applicazione, autodilatante, non ingiallente, resiste agli alcali ed agli agenti inquinanti atmosferici, sanificante e antibatterico nelle applicazioni all'interno, non è infiammabile ed è privo di sostanze nocive come metalli pesanti e solventi.
Viene fornito nelle versioni lucido e satinato.

Campo d'impiego: ECODELTA è indicato per ferro, legno, intonaco civile, calcestruzzo, PVC, alluminio, lamiera zincata, ecc.

Confezioni: 16 – 2,5 – 0,750 – 0,375 L

Colori disponibili: Bianco - Nero - Tinte di cartella e Sistema Tintometrico

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Liquido colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1220±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	300"±40" a 20° C	Metodo Farp IL-01 – Coppa Ford 4
Residuo secco	52% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	10 ÷ 12 m ² /L per mano
Diluizione	Con acqua – Pennello e rullo 3-5% - A spruzzo 10-15%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1 ora – Sopraverniciabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Spruzzo
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità

di applicazione: Il supporto da verniciare deve essere sgrassato e pulito, vanno quindi eliminate tracce di olio e grasso, le vecchie pitture non ancorate vanno accuratamente rimosse;

Ferro: applicare 1-2 mani di ECODELTA ANTIRUGGINE ai fosfati di zinco e successivamente 2 mani di ECODELTA SMALTO

Legno: applicare 1 mano di ECODELTA FONDO per legno bianco, carteggiare e pulire la superficie e quindi applicare 2 mani di ECODELTA SMALTO

Lamiera zincata

PVC – Alluminio

Vetro – Muri

cemento: applicare direttamente 2 mani di ECODELTA SMALTO

N.B.: Applicare a temperature superiori a + 10°C. Il prodotto teme il gelo, non stoccare in ambienti con temperature inferiori a + 5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.