

# FARPIU'

## Scheda Tecnica

**Descrizione:** Farpiù è una pittura di innovativa concezione che grazie alla particolare formulazione “gel” assicura risultati sorprendenti per numerose tipologie di applicazione. Con Farpiù la “mano unica” non è più un sogno ma diventa realtà a portata di tutti. Farpiù è pronta all'uso e può essere applicata direttamente o diluita con solo il 5-7% di acqua nel caso di supporti poco assorbenti, usando il rullo a pelo fine o a pelo medio. La sua formulazione conferisce alla pittura un grande potere coprente. Una volta applicata infatti, questa si autodilata assicurando un impareggiabile effetto estetico, pari a quello che si otterrebbe con due mani di un normale prodotto diluito. Per applicazioni all'insegna della praticità e della pulizia Farpiù è la risposta più nuova ed affidabile. Farpiù è una pittura lavabile acrilica che non gocciola, non cola e può essere applicata a rullo con estrema facilità in quanto è “antischizzo”. Farpiù è dedicata a tutti gli amanti del “fai da te”, perché garantisce anche ai meno esperti la possibilità di ottenere prestazioni eccezionali in termine di tempo, fatica, pulizia e risultati estetici. Il suo fresco profumo e gli efficaci additivi antimuffa isolano le applicazioni e le preservano per lungo tempo dalla formazione di muffa e funghi. I componenti della pittura la rendono pratica, pulita e a rapida essiccazione anche quando applicata a pennello, con diluizione al 25-30%.

**Campo d'impiego:** Qualsiasi supporto murale, a intonaco o gesso, su vecchie pitture preesistenti, su legno, cartongesso, termosifoni, ecc.

**Confezioni:** 12 – 4 L

**Colori disponibili:** Bianco.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | SPECIFICHE     | METODO DI PROVA / STRUMENTO    |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| Aspetto                  | Denso colorato | Metodo Farp IL-01 – Visivo     |
| Peso specifico           | 1530±30 g/L    | Metodo Farp IL-01 – Picnometro |
| Viscosità                | Tixotropica    | Metodo Farp IL-01 – Visiva     |
| Residuo secco            | 62% ± 2%       | In peso sulla formula          |

| CARATTERISTICHE APPLICATIVE | SPECIFICHE                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Resa                        | 6÷8 m <sup>2</sup> /L a rullo – 10÷12 m <sup>2</sup> /L a pennello |
| Diluizione                  | Con acqua – a rullo 0-7% - a pennello 25-30%                       |
| Essiccazione                | Asciutto al tatto 1 ora – Sovrapplicabile dopo 12 ore              |
| Applicazione                | Pennello – Rullo                                                   |
| Lavaggio attrezzi           | Con acqua                                                          |

### Modalità

**di applicazione:** Il supporto deve essere pulito ed asciutto, eventualmente spazzolato.

*Su gesso:* 1 mano di Solidex diluito 1:5 con acqua, poi Farpiù.

*Su intonaco:* direttamente con Farpiù, se lo stesso è debole o sfarinante far precedere 1 mano di Solidex diluito 1:5 con acqua.

*Su vecchie pitture:* se in buono stato o comunque di buona qualità applicare direttamente Farpiù.

*Su vecchie pitture deboli:* tipo pitture a tempera, o comunque di dubbia qualità, far precedere 1 mano di Solidex diluito 1:5 con acqua.

**N.B.:** Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.