

FONDO ARZ

Scheda Tecnica

Descrizione: Fondo ARZ è un isolante murale formulato con resine "Pliolite Goodyear" disciolte in idonei solventi alifatici, pigmenti coprenti e polveri di quarzo. Penetra in profondità su intonaci grezzi garantendo un buon isolamento rinforzandoli e consolidandoli, migliorando l'aderenza delle pitture da sovrapplicare, e nello stesso tempo, essendo coprente, migliora l'effetto riempitivo del ciclo completo applicato. Fondo ARZ viene usato soprattutto per supporti all'esterno.

Campo d'impiego: Intonaci grezzi e friabili, vecchie pitture sfarinanti o poco aderenti, intonaci pitturati a calce.

Confezioni: 16 – 4 – 0,750 L

Colori disponibili: Bianco.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1520±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	71% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	4 ÷ 6 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento
Diluizione	Con diluente DS 83 al 50 – 60 %
Essiccazione	Asciutto al tatto 1 ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo
Lavaggio attrezzi	Con diluente DS 83 – Ragia minerale – Diluente sintetico

Modalità di applicazione: Il supporto deve essere pulito ed asciutto, presenze di oli, grassi e muffe devono essere asportate. In presenza di vecchie pitture ben ancorate, è opportuno provvedere ad una adeguata spazzolatura. Se ci sono vecchie pitture in fase di distacco, asportare tutto il possibile e stuccare con IDELSTUK, stucco murale per esterno al quarzo.

Applicare 1 mano di FONDO ARZ diluito come da specifiche applicative.
Applicare dopo 24 ore la pittura per esterno FARP indicata o prescelta dal committente.

N.B.: Il prodotto non teme il gelo; è comunque consigliabile non stoccare in ambienti con temperature inferiori a 0° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.