

GEJ 77 Blocca-amianto

Scheda Tecnica

Descrizione:

Il decreto del Ministero della Sanità del 20 agosto 1999 (G.U. del 22-10-1999) ha definitivamente messo al bando i manufatti di cemento-amianto, sia impedendo la vendita sia obbligando la bonifica degli stessi se già installati, nei seguenti tre modi:

- rimozione delle coperture, previa preliminare verniciatura consolidante in modo di evitare la dispersione in aria di fibre, e successivo avvio allo smaltimento in discarica autorizzata.
- Incapsulamento (se il manufatto contenente amianto è in buono stato di conservazione), ovvero spalmatura di appositi prodotti vernicianti che siano in grado di ricoprire perfettamente i manufatti e resistere alle intemperie per lunghi periodi (è il caso del ciclo applicativo GEJ 77).
- Sovracopertura permanente con apposite coperture metalliche o in materiale plastico in modo di interrompere l'esposizione all'aria del cemento-amianto, con il conseguente blocco della diffusione delle fibre nell'ambiente.

La pittura GEJ 77 Blocca-amianto (quale rivestimento incapsulante di tipo D) è idonea ad essere usata per la bonifica dei manufatti in cemento-amianto nel rispetto delle normative di cui all'art. 6, comma 3, e art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

Campo d'impiego: Strutture in cemento-amianto da rimuovere.

Confezioni: 16 L

Colori disponibili: Rosso e Verde (deve essere contrastante con quello del supporto da rimuovere)

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Liquido traspar. Colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1050±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropico	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	20% ± 1%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	5 ÷ 6 m ² /L con 1 mano
Spessore film applicato	30 ÷ 40 micron di film secco
Diluizione	con acqua dal 50 al 150% in funzione dell'assorbimento del supporto
Essiccazione	Asciutto al tatto 1ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Metodo della bagnatura
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità

di applicazione: Le operazioni devono essere condotte salvaguardando l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento, pertanto le lastre ed altri manufatti di copertura in cemento-amianto devono essere adeguatamente impregnati con GEJ 77 Blocca-amianto prima di qualsiasi manipolazione o movimentazione.

Ciclo

applicativo: Applicare la pittura GEJ 77 Blocca-amianto con il metodo della bagnatura che dovrà essere effettuata mediante nebulizzazione o a pioggia, con pompe a bassa pressione. In nessun caso si dovrà fare uso di getti d'acqua ad alta pressione

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.