

Scheda Tecnica

Descrizione:

Il decreto del Ministero della Sanità del 20 agosto 1999 (G.U. del 22-10-1999) ha definitivamente messo al bando i manufatti di cemento-amianto, sia impedendo la vendita sia obbligando la bonifica degli stessi se già installati, nei seguenti tre modi:

- rimozione delle coperture, previa preliminare verniciatura consolidante in modo di evitare la dispersione in aria di fibre, e successivo avvio allo smaltimento in discarica autorizzata.
- Incapsulamento (se il manufatto contenente amianto è in buono stato di conservazione), ovvero spalmatura di appositi prodotti vernicianti che siano in grado di ricoprire perfettamente i manufatti e resistere alle intemperie per lunghi periodi (è il caso del ciclo applicativo GEJ 77).
- Sovraccopertura permanente con apposite coperture metalliche o in materiale plastico in modo di interrompere l'esposizione all'aria del cemento-amianto, con il conseguente blocco della diffusione delle fibre nell'ambiente.

Il metodo b) è evidentemente, se applicabile, il meno costoso, dal punto di vista economico ed organizzativo, poiché l'incapsulamento con ciclo GEJ 77 non prevede nessuna modifica da apportare alla struttura dei fabbricati.

Il ciclo applicativo GEJ 77 è stato certificato da GFC CHIMICA e UNIVERSITA' degli STUDI di VENEZIA sez. chimica industriale come rispondente ai requisiti del menzionato decreto del Ministero della Sanità.

Campo d'impiego: Strutture in cemento-amianto (vedi eternit) in buono stato.

Confezioni: 15 L

Colori disponibili: Bianco – Rosso – Tinte a campione minimo Kg 100.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1300±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropico	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	63% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	2 ÷ 3 m ² /L con 2 mani
Diluizione	Con acqua – 1 mano 20% - 2 mano 10%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità

di applicazione:

Le superfici da trattare non devono essere friabili (in tal caso l'incapsulamento non è attuabile); lo sporco sulla superficie va eliminato con leggera pulizia o con aspiratori omologati allo scopo, evitando idropulitrici o radicali spazzolature, onde evitare la dispersione nell'ambiente delle dannose fibre d'amianto.

Ciclo

applicativo:

Applicare 1 mano di SOLIDEX, isolante all'acqua, diluito 1:1, applicato a pennello o rullo. Dopo 24 ore applicare 1 mano di GEJ 77 diluito al 20% con acqua e successivamente la seconda mano dello stesso prodotto diluito al 10%. (Si consiglia di usare colori diversi per la prima e seconda mano in quanto questo faciliterà il controllo della tenuta della pittura nel tempo. All'apparire del colore della prima mano, farà scattare l'obbligo di una nuova manutenzione)

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.