

Scheda Tecnica

Descrizione: HIDROTONE è una pittura traspirante formulata con resine vinilversatiche, biossido di titanio, cariche lamellari ed una speciale carica minerale post-trattata insolubile in acqua ed idrorepellente, in alta percentuale. HIDROTONE possiede le seguenti caratteristiche:

- alta copertura, bianchezza e potere riempitivo
- ottima traspirazione e dilatazione
- grande pennellabilità e facilità di lavorazione
- buona idrorepellenza.

Campo d'impiego: All'interno su superfici murali ad intonaco, gesso, cartongesso

Confezioni: Bianco 16 – 12,5 – 5 – 2,5 – 0,750 L
Colorati 16 – 5 – 0,750 L

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE
Aspetto	Denso colorato
Peso specifico	1580±30 g/L
Viscosità	Tixotropico
Brillantezza	Opaco <10 (G.U. 85°)
Potere coprente	Classe 1
Abrasione a umido	Classe 3
Granulometria	< 100 µm
Contenuto COV	16 g/l di COV - Cat. A/a: limite max: 30g/l (2010)
Permeabilità al vapore	Classe V1
Residuo secco	65% ± 2%

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	4 ÷ 5 m ² /L con 2 mani
Diluizione	Con acqua: 1ª mano 40 – 50%; 2ª mano 20 – 30%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Spruzzo
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità

di applicazione: I supporti devono essere asciutti, puliti, eventualmente spolverati, privi di oli e grassi.

Muri nuovi

all'interno: Applicare 2-3 mani di HIDROTONE liscio diluito come a specifiche applicative.

Muri già

pitturati

all'interno: Se le vecchie pitture sono in buono stato, applicare direttamente 1–2 mani di HIDROTONE liscio, se vi sono parti in fase di distacco asportarle accuratamente tramite raschiatura e spazzolatura. Stuccare eventuali imperfezioni con ROVISTUK, stucco per rasature, infine applicare 1-2 mani di HIDROTONE liscio diluito come da specifiche.

N.B.: Applicare a temperature superiori a +5°C, non oltre i +30°C, su superfici non esposte al sole o al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5°C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.