

Scheda Tecnica

Descrizione: IDROPRIMER SILOSSANICO è un fissativo ancorante murale a base di resine acril-silossaniche ad acqua, pigmenti coprenti e polveri di quarzo, dotato di buon potere consolidante e riempitivo, ottima copertura, da applicare su intonaci civili per facilitare l'applicazione e l'ancoraggio di pitture e rivestimenti murali ai silossani. IDROPRIMER SILOSSANICO è additivato con antialghe.

Campo d'impiego: Supporti murali a intonaco civile come primer di finiture silossaniche

Confezioni: 15 L

Colori disponibili: Bianco – Può essere colorato con Danubio tinte basi per avvicinare la tinta a quella prescelta per i prodotti di finitura.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1420±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	60% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	4 ÷ 6 m ² /L con 1 mano in funzione dell'assorbimento
Diluizione	Con acqua - 60 –70%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1-2 ore – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità

di applicazione: Il supporto deve essere pulito, asciutto e stagionato; presenze di oli, grassi, muschio e muffe devono essere trattate con Anientol additivo antialghe e asportate con idropulitrice. E' consigliabile prima dell'applicazione un'energica spazzolatura.

Applicare 1 mano di IDROPRIMER SILOSSANICO diluito come da specifiche applicative.

Applicare dopo 24 ore la finitura ai silossani prescelta.

N.B.: Applicare a temperature superiori a +5°C, non oltre i +30°C, su superfici non esposte al sole o al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5°C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.