

Scheda Tecnica

Descrizione: ISOLPRIMER è un isolante murale formulato con resine “Pliolite Goodyear” disciolte in idonei solventi alifatici, di aspetto trasparente, atto a fissare supporti degradati; rinforza e consolida gli intonaci e le pitture preesistenti molto sfarinanti, consentendo una buona aderenza delle successive pitture di finitura da sovrapplicare.
Viene usato soprattutto per supporti all'esterno.

Campo d'impiego: Su opere murarie quali cemento armato, cemento espanso, intonaci, vecchie pitture a calce sfarinanti, vecchie pitture viniliche o acriliche di dubbio comportamento.

Confezioni: 16 – 4 – 0,750 L

Colori disponibili: Trasparente incolore.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Liquido incolore	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	840±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	17,7% ± 1%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	6 ÷ 8 m ² /L con 1 mano in funzione dell'assorbimento
Diluizione	Con diluente DS 83 all'80 -100%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1-2 ore – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello - Rullo
Lavaggio attrezzi	Con diluente DS 83 – Ragia minerale – Diluente sintetico

Modalità

di applicazione: Il supporto deve essere pulito ed asciutto, presenze di oli, grassi, muschio e muffe devono essere asportate. In presenza di vecchie pitture ben ancorate, è opportuno provvedere ad una adeguata spazzolatura. Se ci sono vecchie pitture in fase di distacco asportare tutto il possibile e stuccare con IDEALSTUK stucco murale per esterno al quarzo.

Applicare 1 mano di ISOLPRIMER diluito come da specifiche applicative.
Applicare dopo 24 ore la pittura per esterno FARP indicata o prescelta dal committente.

N.B.: Il prodotto non teme il gelo; è comunque consigliabile non stoccarlo in ambienti con temperature inferiori a 0° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.