

## Scheda Tecnica

**Descrizione:** MARINER è uno smalto sintetico monocomponente a base di resine alchidiche-poliuretaniche che conferiscono al prodotto elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, soprattutto in zone marine od industriali ad alto tasso di inquinamento ambientale. MARINER è dotato di notevoli qualità, quali facilità d'applicazione e pennellabilità, ottima brillantezza e ritenzione della stessa per lungo tempo, aspetto pieno ed elevata copertura, notevole durezza superficiale, grande dilatazione, rapidità di essiccazione. MARINER è particolarmente adatto per l'applicazione su imbarcazioni, poiché le resine poliuretaniche sono particolarmente resistenti all'attacco dell'ambiente salino del mare.

**Campo d'impiego:** Per qualsiasi supporto in legno o ferro per finiture di alta qualità.

**Confezioni:** 4 – 1 L

**Colori disponibili:** Bianco – Sistema Tintometrico.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Liquido	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1200±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	250"±40" a 20° C	Metodo Farp IL-01 – Coppa Ford 4
Residuo secco	68% ± 1%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	12 ÷ 14 m <sup>2</sup> /L a pennello – 14 ÷ 16 m <sup>2</sup> /L a spruzzo
Diluizione	Con acqua o diluente sintetico: a pennello 5-7% - a rullo 8-10% - a spruzzo 15-20%
Essiccazione	Asciutto al tatto 2 ore – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Spruzzo
Lavaggio attrezzi	Ragia minerale – Diluente sintetico

### Modalità

**di applicazione:** I supporti devono essere ben sgrassati, puliti ed asciutti. Vecchie vernici preesistenti devono essere ben aggrappate, in caso contrario parti in fase di distacco devono essere asportate, poi l'intero supporto sarà verniciato seguendo i cicli applicativi sotto indicati.

**Legno nuovo:** Applicare 1 mani di ROVIOLITE pittura opaca di fondo. Dopo 24 ore carteggiare e stendere una ulteriore mano di ROVIOLITE. Finire il lavoro applicando 2 mani di MARINER distanziate di 24 ore una dall'altra.

**Ferro nuovo:** Applicare 2 mani di ROVIFER antiruggine al fosfato di zinco e quindi 2 mani di MARINER distanziate di 24 ore una dall'altra.

**N.B.:** Il prodotto non teme il gelo; è comunque consigliabile non stoccare in ambienti con temperature inferiori a 0° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.