

Scheda Tecnica

Descrizione: POLICYT è una pittura murale opaca-vellutata, a base di resine vinilversatiche, biossido di titanio, cariche lamellari, carbonati di calcio cristallini ed amorfi bianchissimi, che conferiscono al prodotto buona bianchezza e copertura, ottima pennellabilità, dilatazione, effetto estetico finale. POLICYT contiene soprattutto un biocida in quantità sufficiente a risolvere problemi murali di muffe preesistenti o a prevenirle su muri nuovi (rimanendo comunque sotto la soglia di nocività per l'uomo e l'ambiente) come risulta dal rapporto di prova n. 77258 dell'Istituto Giordano S.p.A. di Bellaria (FO).

Campo d'impiego: Su qualsiasi ambiente interno nuovo in muratura per cui si voglia prevenire la formazione di muffe, vedi locali interni di industrie alimentari, luoghi soggetti ad umidità e condense, vedi bagni, docce e cucine. POLICYT è particolarmente indicato in ambienti interni con muffe preesistenti, previa neutralizzazione.

Confezioni: 14 - 10 - 4 L

Colori disponibili: Bianco – Può comunque essere colorato per tinte pastello con i coloranti universali o con DANUBIO tinte basi.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1600±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropico	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	65% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	3 ÷ 4 m ² /L con 2 mani
Diluizione	Con acqua – 1 mano 30 – 40% - 2 mano 20 – 25%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Spruzzo (airless)
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità di applicazione: Il supporto deve essere asciutto, pulito, eventualmente spolverato, privo di oli e grassi.

Muri interni nuovi:

Dopo eventuale pulizia, applicare 1 mano di POLICYT come fondo diluito al 50% con acqua, successivamente 2 mani dello spesso distanziate di 24 ore una dall'altra, diluendo come da specifiche.

Muri già pitturati con muffe:

Applicare una prima mano di ANIENTOL, disinfettante antimuffa su tutte le superfici infestate. Se rimangono residui di muffe essiccate sulle superfici trattate, dopo 24 ore eseguire una energica spazzolatura e, se necessario, applicare una ulteriore mano di ANIENTOL e lasciarlo agire per altre 24 ore. Se sono presenti imperfezioni, livellare con ROVISTUK, stucco per pareti, infine applicare 2 mani di POLICYT distanziate di 24 ore una dall'altra.

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.