

Scheda Tecnica

Descrizione: Previntone Antiumido è a base di resine "Plioway Goodyear" disciolte in solventi inodori, di pigmenti coprenti e cemento bianco. Le resine microfini ed elastiche consentono la traspirazione bilanciata e l'adesione per penetrazione nel supporto, il cemento bianco inerte funziona da idrofobo dell'umidità dell'ambiente.

Questo connubio resina-cemento risolve il problema dell'umidità ambientale di appartamenti, case di campagna, cucine, cantine, garage, semilavorati, in ambienti con tubazioni che trasudano umidità. Dove c'è umidità c'è muffa, per cui Previntone Antiumido è formulato con additivi antimuffa che garantiscono per lungo tempo la non insorgenza di tale problema.

Previntone Antiumido non risolve casi di grossa umidità di risalita dalle fondamenta, tale problema va risolto alla base con soluzioni di natura edile strutturale.

Campo d'impiego: In qualsiasi ambiente abitativo in cui esistono problemi di umidità ambientali o piccoli problemi di umidità di risalita.

Confezioni: 18 – 4 – 0,750 L

Colori disponibili: Bianco .

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Pasta densa colorata	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1440±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	71% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	4 ÷ 6 m ² /L con 1 mano
Diluizione	Con diluente inodoro - 5 -10%
Essiccazione	Asciutto al tatto 2-3 ore – Sovrapponibile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello - Rullo
Lavaggio attrezzi	Diluente inodoro – Ragia minerale – Diluente sintetico

Modalità

di applicazione: Il supporto deve essere pulito ed asciutto, depolverato, eventuali muffe presenti devono essere trattate con Anientol, soluzione antimuffa, ed eliminate.

Applicare 2 mani abbondanti di Previntone Antiumido, per uno spessore asciutto di 200–300 microns, distanziati di 24 ore una dall'altra. Previntone Antiumido può essere lasciato così com'è bianco di finitura, oppure si può sopravverniciare con il nostro traspirante Hidrotone nel colore voluto.

N.B.: Il prodotto non teme il gelo; è comunque consigliabile non stoccare in ambienti con temperature inferiori a 0° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.