PROFESSIONAL FINA

SP-40

Scheda Tecnica

Descrizione: PROFESSIONAL FINA, è una idropittura extra a base di resine vinilversatiche, biossido di titanio e pigmenti pregiati che conferiscono grande bianchezza e copertura, ottima dilatazione e facile pennellabilità, elevata traspirazione del supporto. Particolarmente indicata per lavori di pregio.

Campo d'impiego: PROFESSIONAL FINA è indicata per l'applicazione su superfici all'interno ad intonaco, in gesso e cartongesso.

Confezioni: 15 L

Colori disponibili: Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1650±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	67% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	3 ÷ 4 m^2/L con 2 mani
Diluizione	Con acqua - 1 mano 30 – 50% - 2 mano 20 – 30%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1 ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Spruzzo (airless)
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità di applicazione: I supporti devono essere asciutti e puliti, eventualmente spolverati, privi di oli e grassi.
Su muri nuovi a gesso è consigliabile l'applicazione di 1 mano di SOLIDEX, isolante all'acqua, diluito 1 litro con 5-6 litri d'acqua.
Su muri già verniciati asportare la vecchia pittura male ancorata con un'accurata raschiatura e spazzolatura e livellare eventuali imperfezioni con ROVISTUK, stucco per rasature.
Preparati così i vari supporti applicare 2 mani di PROFESSIONAL FINA come da caratteristiche applicative.

N.B.: Applicare a temperature superiori a +5°C, non oltre i +30°C, su superfici non esposte al sole o al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5°C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.