

## Scheda Tecnica

**Descrizione:** RIVIERA è una pittura murale traspirante, opaca-vellutata per interni a base di resine vinilversatiche, biossido di titanio, cariche lamellari riempitive e carbonato di calcio bianchissimo, che conferiscono al prodotto ottima bianchezza e copertura, buon potere riempitivo, facile pennellabilità e dilatazione

**Campo d'impiego:** Per superfici murali all'interno ad intonaco, gesso, cartongesso, nuove o già pitturate.

**Confezioni:** 16 - 12,5 - 5 - 2,5 L

**Colori disponibili:** Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1610±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropico	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	66% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	3 ÷ 4 m <sup>2</sup> /L con 2 mani
Diluizione	Con acqua – 1 mano 35 – 40% - 2 mano 20 – 25%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Spruzzo (airless)
Lavaggio attrezzi	Con acqua

### Modalità

**di applicazione:** Il supporto deve essere asciutto, pulito, eventualmente spolverato, privo di oli e grassi.

*Muro nuovo:* Applicare 1 mano di RIVIERA molto diluita (40-50%) come fondo, indi 2 mani di RIVIERA applicandola seguendo i dati delle specifiche applicative.

*Muro già pitturato:* Se la pittura preesistente è in buono stato, RIVIERA è l'ideale, grazie alla sua copertura e bianchezza. E' sufficiente pulire e spolverare e con 1 mano del prodotto si realizza una finitura esemplare. Se vi sono parti ammalorate, vanno asportate le parti in fase di distacco con un'accurata raschiatura e spazzolatura, si livellano le imperfezioni con ROVISTUK, stucco per rasature, poi si applicano 1-2 mani di RIVIERA diluita come da specifiche.

**N.B.:** Applicare a temperature superiori a +5°C, non oltre i +30°C, su superfici non esposte al sole o al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5°C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.