

Smalto sintetico lucido e satinato a rapida essiccazione

Scheda Tecnica

Descrizione: ROVILUX è uno smalto sintetico formulato con resine gliceroftaliche medio-corto olio, pigmenti coprenti e resistenti alla luce, che garantiscono al prodotto una rapida essiccazione, ottima resistenza sia all'esterno sia all'interno, ottima aderenza ed indurimento, elevata brillantezza.
ROVILUX viene diluito con diluente nitro, per cui può essere applicato solo su antiruggini o smalti alla nitro, pena la loro rimozione; il suo fondo naturale è VITALFER, antiruggine sovraspruzzabile alla nitro.

Campo d'impiego: Qualsiasi supporto in ferro, macchine agricole, macchine utensili, attrezzature industriali in lamiera da verniciare a spruzzo, ecc...

Confezioni: 18 - 2,5 – 0,750 L

Colori disponibili: Bianco – Nero – tinte cartella – tinte cartella Ral e cartella veicoli industriali

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Liquido colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1100÷1220 g/L in funzione della tinta	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	200"± 40" a 20° C	Metodo Farp IL-01 – Coppa Ford 4
Residuo secco	54% ÷60% in funzione della tinta	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	8 ÷ 10 m ² /L con 1 mano
Diluizione	Con diluente nitro per applicazioni a spruzzo: 15÷20% Con diluente sintetico (per rallentare l'essiccazione volendo applicarlo a pennello solo per piccole superfici) diluire al 5-10%
Essiccazione	Fuori polvere 30÷40 minuti – SovrapPLICabile dopo 6 - 8 ore
Applicazione	A spruzzo – A pennello (nel caso sopra descritto)
Lavaggio attrezzi	Diluente nitro

Modalità

di applicazione: Il supporto da verniciare deve essere sgrassato e pulito, vanno quindi eliminate tracce di olio e grasso, se vi è presenza di ruggine, questa va eliminata con profonda carteggiatura.

Ferro nuovo: Applicare 1-2 mani di VITALFER antiruggine sovraspruzzabile alla nitro, a spruzzo, diluendo con diluente nitro al 15-20%. Successivamente 1-2 mani di smalto ROVILUX, diluito come da specifiche.

Ferro già verniciato: Assicurarsi che le vernici preesistenti siano della stessa natura di ROVILUX, cioè alla nitro, carteggiare accuratamente, infine applicare 1-2 mani di ROVILUX diluito come da specifiche.

N.B.: Il prodotto non teme il gelo; è comunque consigliabile non stoccare in ambienti con temperature inferiori a 0° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.