

Scheda Tecnica

Descrizione: GRAFFIATO 500 è un prodotto a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, biossido di titanio ed ossidi di ferro, quarzi di diverse granulometrie, uno dei quali leggermente più grosso che determina il graffio al momento della spatolatura.

GRAFFIATO 500 possiede le seguenti caratteristiche:

- ottima resistenza al lavaggio ed agli agenti atmosferici
- traspirabilità – idrorepellenza
- buona resistenza alla luce ed al viraggio delle tinte nel tempo
- notevole potere riempitivo tale da poter ottimamente livellare supporti murali molto irregolari
- caratteristico effetto graffiato, che può essere circolare, orizzontale o verticale, a seconda di come si tiri il graffio con la spatola di plastica di finitura.

Campo d'impiego: All'interno viene impiegato in locali tipici allo scopo di ottenere un effetto piacevolmente rustico ed originale. All'esterno si usa sia per le resistenze intrinseche del prodotto sia per l'effetto riempitivo del prodotto.

Confezioni: Bianco – 25 – 8 kg
Colorati - 25 kg

Colori disponibili: Bianco – tinte di cartella – Sistema Tintometrico.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	A peso	Non classificabile
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	86% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	3 ÷ 3,5 kg/m ²
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione	Asciutto al tatto 1- 2 ore – Perfettamente indurito dopo 2 – 3 giorni
Applicazione	Steso con spatola in acciaio inox nello spessore che comunque viene determinato dal granello di quarzo più grosso, quindi, prima che cominci ad asciugare, va lavorato con spatola in plastica in senso orizzontale o verticale o circolare, a seconda del disegno voluto
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità

di applicazione: il supporto deve essere asciutto e pulito, eventualmente spazzolato, privo di oli o grassi.

Muri nuovi: Se in buono stato, dopo pulizia, applicare 1 mano di IDROPRIMER, pittura di fondo acrilica coprente, diluita con il 50-60% di acqua, quindi si stende e si graffia GRAFFIATO 500 come da specifiche applicative.

Muri con

vecchie pitture: Sia che siano in buono stato sia che vi siano parti in fase di distacco (in tal caso vanno asportate tramite raschiatura e spazzolatura), applicare 1 mano di ISOLPRIMER, fissativo trasparente alla pliolite, diluito al 100% con diluente DS 83, quindi, dopo 24 ore applicare GRAFFIATO 500 seguendo le indicazioni delle specifiche applicative.

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.