

Scheda Tecnica

Descrizione: E' un rivestimento plastico formulato con resine sintetiche in emulsione acquosa (quindi non è infiammabile), biossido di titanio e varie cariche e quarzi finissimi riempitivi, serve per ottenere un effetto decorativo opaco a buccia d'arancia, con caratteristiche di resistenza al lavaggio, agli urti, all'abrasione.

Campo d'impiego: Viene applicato come finitura bucciata su intonaci, rasati a gesso, o stucco, è particolarmente indicato per le zoccolature e gli abbassamenti di costruzioni di civile abitazione, per edifici pubblici quali scuole, ospedali, palestre, ecc.

Confezioni: Bianco – 25 – 8 kg
Colorati - 25 kg

Colori disponibili: Bianco – tinte a richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	A peso	Non classificabile
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	78% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	0,8 ÷ 1 kg / m ²
Diluizione	Pronto all'uso – Eventuali diluizioni per diminuire l'effetto buccia si eseguono con poca acqua
Essiccazione	Asciutto al tatto 1-2 ore – Perfettamente indurito dopo 2 – 3 giorni
Applicazione	Stendere con pennellessa in strato abbondante e lavorare a rullo di gomma o di spugna
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità di applicazione: il supporto deve essere asciutto e pulito, eventualmente spazzolato, privo di oli o grassi.

Muri nuovi: Dopo pulizia, applicare 1 mano di SOLIDEX, fissativo ad acqua, diluito 1 parte con 4-6 parti d'acqua, dopo 24 ore stendere IZAR BUCCIATO LISCIO con pennellessa in strato uniforme e lavorarlo con apposito rullo per ottenere il classico effetto a buccia d'arancia.

Muri con vecchie pitture: Se le vecchie pitture sono ben ancorate ed in buono stato eseguire lo stesso ciclo applicativo come nel caso di muri nuovi.
Se vi sono parti in fase di distacco, asportarle completamente, livellare le imperfezioni con ROVISTUK, stucco per rasature, infine eseguire lo stesso ciclo applicativo precedente, ovvero SOLIDEX, e IZAR BUCCIATO LISCIO.
Se si vuole ottenere una superficie lucida o satinata superlavabile, applicare in tutti i casi, 1-2 mani di ROVILUX smalto sintetico lucido, o SINTAXO smalto sintetico satinato, prodotti in ragia minerale, oppure 2 mani di ECODELTA smalto lucido o satinato all'acqua.

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai +5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.