

Scheda Tecnica

Descrizione: SERENA è una idropittura a tempera formulata con materie prime selezionate, quali resine vinilversatiche, biossido di titanio, carbonati di calcio cristallini ed amorfi notevolmente bianchi, che conferiscono al prodotto buona copertura, perfetta dilatazione, grande bianchezza. E' di facile pennellabilità e non sfarina.

Campo d'impiego: Su superfici all'interno ad intonaco, in gesso e cartongesso.

Confezioni: 14 – 10 – 5 – 2,5 L

Colori disponibili: Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Denso colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1680±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	69% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	3 ÷ 4 m ² /L con 2 mani
Diluizione	Con acqua - 1 mano 30 – 50% - 2 mano 20 – 30%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1 ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo – Spruzzo (airless)
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità

di applicazione: I supporti devono essere asciutti e puliti, eventualmente spolverati, privi di oli e grassi. Su muri nuovi e su gesso è consigliabile l'applicazione di 1 mano di SOLIDEX, isolante all'acqua, diluito 1 litro con 5-6 litri d'acqua. Su muri già verniciati asportare la vecchia pittura male ancorata con un'accurata raschiatura e spazzolatura e livellare eventuali imperfezioni con ROVISTUK, stucco per rasature. Preparati così i vari supporti applicare 2 mani di SERENA come da caratteristiche applicative.

N.B.: Applicare a temperatura superiore ai + 5° C, non oltre i + 30° C, su superfici non esposte al sole od al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai + 5° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità: Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.