

Scheda Tecnica

Descrizione: SILIFARP PRIMER è un prodotto ad acqua a base di polisilicato di potassio stabilizzato, additivi speciali, modeste quantità di dispersioni polimeriche, atto alla preparazione del fondo prima dell'applicazione di SILIFARP FINISH, pittura ai silicati, e per la diluizione dello stesso prodotto di finitura. SILIFARP PRIMER si lega intimamente con l'intonaco, penetra in profondità, reagisce con lo stesso e forma un corpo unico.

Campo d'impiego: Qualsiasi supporto minerale grezzo, escluso il gesso sotto qualsiasi forma. Mai su vecchie pitture preesistenti.

Confezioni: 25 – 5 L

Colori disponibili: Trasparente lattiginoso.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Liquido lattiginoso	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1050±30 g/L	Metodo Farp IL-01 – Picnometro
Viscosità	Tixotropica	Metodo Farp IL-01 – Visiva
Residuo secco	24% ± 1%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	7 ÷ 8 m ² /L con il prodotto diluito
Diluizione	Con acqua al 100%
Essiccazione	Asciutto al tatto 1 ora – Sovrapplicabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello - Rullo
Lavaggio attrezzi	Con acqua

Modalità

di applicazione: Il supporto deve essere asciutto, ben stagionato, privo di incrostazioni, eventualmente ben spazzolato.

Applicare SILIFARP PRIMER diluito al 100% con acqua impregnando bene il muro abbondantemente, fino a saturazione. Dopo 24 ore iniziare l'applicazione di SILIFARP FINISH come descritto da apposita scheda tecnica.

N.B.: Applicare a temperature superiori a + 5°C, non oltre i +30°C, su superfici non esposte al sole o al vento, non stoccare in ambienti a temperature inferiori ai + 5°C.

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.