

SINTAXO

Scheda Tecnica

Descrizione: SINTAXO è uno smalto sintetico satinato, a base di resine gliceroftaliche disciolte in ragia minerale, biossido di titanio e copigmenti riempitivi ed opacizzanti, che conferiscono al supporto da verniciare i seguenti requisiti:

- facilità di applicazione, ottima dilatazione
- notevole copertura
- resistenza agli agenti atmosferici
- particolarmente indicato in zone marine, montane ed industriali
- pregevole effetto estetico finale satinato vellutato.

Campo d'impiego: SINTAXO è indicato per i più svariati supporti, ferro, legno, lamiere zincate, muratura, previa idonea preparazione del fondo.

Confezioni: 18 – 2,5 – 0,750 – 0,375 – 0,125 L

Colori disponibili: Bianco – Nero - Tinte a richiesta vengono fornite solo se a riferimento cartella Ral o Collezione colori FARP System

CARATTERISTICHE TECNICHE	SPECIFICHE	METODO DI PROVA / STRUMENTO
Aspetto	Liquido colorato	Metodo Farp IL-01 – Visivo
Peso specifico	1360±30 g/L	Metodo Farp IL-01 - Picnometro
Viscosità	200"±40" a 20°C	Metodo Farp IL-01 – Coppa Ford 4
Residuo secco	72% ± 2%	In peso sulla formula

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	SPECIFICHE
Resa	10 - 12 m ² /L con 1 mano
Diluizione	Con ragia minerale – Pennello e rullo 4÷6% - Spruzzo 10÷15%
Essiccazione	Asciutto al tatto 3÷4 ore – SovrapPLICabile dopo 24 ore
Applicazione	Pennello – Rullo - Spruzzo
Lavaggio attrezzi	Con ragia minerale – Diluente sintetico

Modalità

di applicazione: I supporti devono essere asciutti e puliti, eventualmente spazzolati, privi di oli o grassi.

Ferro nuovo: Applicare 1-2 mani di ROVIFER ANTIRUGGINE al fosfato di zinco, indi 2 mani di SINTAXO diluito come da specifiche.

Ferro già verniciato: Scrostare eventuali parti in fase di distacco, carteggiare a fondo eventuali tracce di ruggine, applicare 1-2 mani di ROVIFER, infine 2 mani di SINTAXO diluito come da specifiche.

Legno nuovo: Applicare 1 mano di ROVIOLITE, fondo cementante per legno, carteggiare a fondo e spolverare, applicare 1 mano di ROVIOLITE, indi 2 mani di SINTAXO, diluito come da specifiche applicative.

Legno già verniciato: Se in buono stato, carteggiare bene ed applicare 2 mani di SINTAXO. Se esistono parti in fase di distacco, eliminarle tramite raschiatura e spazzolatura, stuccare con ROVISTUK stucco per legno, le parti interessate e carteggiare, quindi applicare 1 mano di ROVIOLITE e 1-2 mani di SINTAXO.

Lamiere zincate: Dopo sgrassatura con diluente nitro, applicare 1 mano di FONDO ANCORANTE per lamiere zincate e 2 mani di SINTAXO.

Supporto murale: Carteggiare e spolverare, applicare 1 mano di ROVIOLITE, diluito al 10% con ragia minerale, come fondo, indi 2 mani di SINTAXO.

N.B.: Il prodotto non teme il gelo; è comunque consigliabile non stoccare in ambienti con temperature inferiori a 0° C. I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie.